

TAVICO TIMBER

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN VĨNH CỬU

Địa Chỉ: KP9, Phường Tân Biên, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tel: (061) 888101, 888102; Fax: (061) 888105

QUI ĐỊNH**TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI GỖ TAVICO**

STT	CẤP LOẠI	RỘNG	DÀI	TIÊU CHUẨN	
1	SELECT TUYỂN CHỌN	A0	100up	2000up	ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT 1. Gỗ không bị mối mọt. 2. Có thể nứt dọc nhưng không quá 10% chiều dài. 3. Có thể bị cong vênh nhưng không quá 01cm/1m dài. ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ % GỖ TỐT Lớn hơn 83.5%
		A1	100up	1500 ->1950	
		A2	100up	800 ->1450	
		A3	100up	300 -> 750	
2	1 COMMOM THÔNG DỤNG	B0	100up	2000up	ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT 1. Gỗ có thể bị mối mọt phần dác. 2. Có thể nứt dọc nhưng không quá 20% chiều dài. 3. Có thể bị cong vênh nhưng không quá 02cm/1m dài. ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ % GỖ TỐT Lớn hơn 66.5% --> 83.5%
		B1	100up	1500 ->1950	
		B2	100up	800 ->1450	
		B3	100up	300 -> 750	
3	2 COMMOM THÔNG DỤNG SỐ 2	C0	100up	2000up	ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT 1. Gỗ có thể bị mối mọt, nứt dọc, cong vênh, mắc chết nhiều. ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ % GỖ TỐT Lớn hơn 50% --> 66.5%
		C1	100up	1500 ->1950	
		C2	100up	800 ->1450	
		C3	100up	300 -> 750	

Hình tiêu chuẩn phân loại gỗ Tavico

Tên gỗ	Loại A	Loại B	Loại C
			
			
			